



## Technologický list

# düfa PREMIUM DAUERSCHUTZLASUR LNDD

## lazura na dřevo s dlouhodobou ochranou



### POPIS PRODUKTU

#### Možnosti použití:

Středněvrstvá lazura na dřevo s velmi dobrou ochranou proti vlivům povětrnostních podmínek - pro nové a renovační nátěry namáhaných rozměrově stálých dřevěných stavebních dílů v exteriéru, jako jsou dřevěná okna, okenice, vrata, dřevěné fasády, dřevěné domy. Není určena na nátěr parket a pochozích ploch.

#### Vlastnosti:

- obsahuje bezaromátová rozpouštědla
- nedolepuje, natřené plochy se vzájemně neslepují
- netvoří kapky
- odpuzuje vodu
- má velmi vysokou ochranu proti UV-záření
- vynikající odolnost proti vlivu povětrnostních podmínek
- určena pro vnější použití

#### Barevný odstín\*:

ve standardně dodávaných barevných odstínech nebo jako transparentní míchací báze pro individuální odstíny. Tónování pouze v pigmentovacích zařízeních systémem pigmentových koncentrátů Meffert Color Mix.

\*Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.

#### Stupeň lesku:

hedvábný lesk až hedvábný mat dle tloušťky nátěru

#### Hustota:

0,98 g/cm<sup>3</sup>

#### Pojivová báze:

speciální alkydová pryskyřice

### ZPRACOVÁNÍ

#### Vhodný podklad:

musí být čistý, pevný, savý, suchý (max. zbytková vlhkost u rozměrově stálého dřeva 15 obj. %), nosný, bez mastnoty. Dobře držící staré lazurní nátěry přebrousit, očistit od prachu, špíny a mastnoty. Ostré hrany zaoblít, vyvarovat se ploch umožňující stání vody. Zešedlé dřevo odstranit až na zdravou část. Doporučuje se pro exteriérové dřevo provést základní nátěr produktem **düfa Premium Holzschatzgrund 3in1**, příp. **düfa Holzgrund**. Tlakově impregnované dřevo nechat před nátěrem **düfa PREMIUM Dauerschutzlasur** nejméně 6 měsíců odvětrat venku.

Tropická dřeva je nutno důkladně omýt nitroředitlem a nechat odvětrat.

## Technologický list

**Základní nátěr:**

DOPORUČUJEME, vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva, NÁTĚRY KAŽDOROČNĚ ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNĚ ODBORNĚ OPRAVIT.

Dřevo do exteriéru, které je napadeno zamodráním, je třeba nejprve impregnovat základním nátěrem **düfa Premium Holzschutzgrund 3in1**, příp. **düfa HOLZGRUND**, případně jiným vhodným impregnačním prostředkem.

**Způsob nanášení:**

speciálním štětcem na lazury. Nástřik konzultujte s techniky naší firmy.

**Postup nanášení:**

Před použitím dobře promíchat. Obvyklá ochrana se provádí aplikací min. 2-3 nátěrů (dle zatížení povrchu klim. vlivy), mezi jednotlivými nátěry dodržovat uvedenou dobu schnutí.

- Z důvodu mnoha druhů podkladů doporučujeme nejprve provést zkušební nátěr.
- původní barva dřeva a tloušťka nanesené vrstvy má vliv na výsledný odstín
- v exteriéru lze transparentní nenatónované provedení lazury použít pouze v kombinaci s barevně tónovaným materiélem.
- na opticky navazujících plochách je nutné použít pouze materiál stejně výrobní šárze

Upozornění: uvedený počet nátěrů potřebných pro dlouhodobou ochranu je orientační-závisí na způsobu aplikace, druhu dřeva a intenzitě zatížení povrchu. Je třeba počítat s tím, že s každým jednotlivým nátěrem se výsledný odstín zintenzivní.

Obnovovací nátěr: vrchní plochu okartáčovat a očistit. Zvětralé a zmodralé dřevo natřít 2x produktem **düfa Premium Holzschutzgrund 3in1**, příp. **düfa HOLZGRUND** a 2x **düfa PREMIUM DAUERSCHUTZLASUR**.

Smísením transparentního provedení s barevným provedením je možno tmavší tóny zesvětlit. Při nátěru tvrdého dřeva (buk, dub atd.) využijte poradenský servis naší firmy!

**Upozornění:**

- dřevo je přírodní materiál. I díly ze stejného materiálu mohou mít různý stupeň vlhkosti nebo savosti, takže výsledný odstín může být rozdílný.
- u silně póravitého listnatého dřeva, jako je např. dub, je nutno počítat s kratší dobou mezi renovačními nátěry.
- doba zasychání nátěru silně závisí na druhu dřeva, jeho vlhkosti, množství nanesené lazury a okolních klimatických podmínkách.
- dřevěné plochy je třeba pravidelně kontrolovat a průběžně udržovat. K dosažení dlouhodobé trvanlivosti nátěru je potřeba min. 1x ročně odborně provést opravy poškozených míst.

**Teplota při zpracování:**

min. +8°C objektu i okolí, během zpracování i během schnutí

**Doba schnutí**

při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu\*:

*proti prachu:* cca 4 hod.

*přetíratelná po:* cca 12 hod.

\*Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nestandardním použití (např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů) je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem (řádově týdny). Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.



## Technologický list

### Vydatnost\*:

cca 10 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě

\*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.

### Ředění:

Materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit.

### Čištění nástrojů:

pracovní nářadí umýt v **düfa Pinselreiniger**

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na [www.dufa.cz](http://www.dufa.cz).

**GISCODE: BSL10**

## OSTATNÍ INFORMACE

### Velikosti balení:

750 ml – 2,5 l

### Skladování:

v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

### Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Obaly obsahující zbytky barvy odevzdat ve sběrných nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Vysušené zbytky materiálu mohou být odstraněny v rámci komunálního odpadu.

### Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

0080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKÁRSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad.

150104 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly

### Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po rádném vyčištění mohou být znova použity. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

24. 3. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).