



PRO-TECH aerosol s.r.o. Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec
tel +420 515 268 271, +420 739 094 827 prodej.protech@gmail.com

TECHNICKÝ LIST

ZINEK TMAVÝ kód: 400/2895

Říjen 2022

VLASTNOSTI:

Obsažený zinek tvoří kovový povlak vysoce odolný vůči korozi působením atmosférických vlivů a solí. Přelakovatelný. Účinně chrání nádrže, pylony, svařované spoje, rošty, tesařské práce. Také se indikuje po řezání závitů, řezání nebo svařování pro obnovení odolnosti proti korozi.

Plechovka 400 ml pokryje plochu 1,5 - 2 m², v závislosti na odstínu barvy, barvě základního nátěru, tloušťce a počtu vrstev.

POUŽITÍ

Ideální teplota při aplikaci je +10 °C a +25 °C s maximální relativní vlhkostí 60%. Povrch, který má být ošetřen, musí mít stejné teploty, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou.

Pro nejlepší účinek nastříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm

vzdálenost. Při používání používejte odpovídající osobní ochranu (rukavice, brýle a masku).

Očistěte povrch od mastnoty a prachu. Odstraňte veškerou rez z kovů. Zamaskujte části, které se nemají ošetřovat. Plechovku 2 minuty silně protřepávejte. Barvu aplikujte rovnoměrně a jednotně vyhýbajíc se nepříjemnému stékání při aplikaci nástřiku. Mezi jednotlivými nástřiky vyčkejte alespoň 1 hodinu. Neaplikujte na syntetické barvy.

Skladujte na suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla.

Používejte pouze v období sucha, na místech chráněných před větrem a v dobře větraných prostorách. Postupujte podle textů uvedených na etiketách.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte při teplotách nižších než 10 stupňů nebo vyšších než 25 stupňů

Uchovávejte mimo dosah mrazů, ale i při vysokých teplotách.

SPECIFIKACE:

Obsah: 400 ml

Barva: odpovídající danému odstínu

SLOŽENÍ:

Hustota: 0,75 ÷ 0,80 g/ml

Tlak při 20°C: 4,0 ± 0,5 bar

Tlak při 50°C: 8,0 ± 0,5 bar

Bod vzplanutí: 0 °C

Ford Cup 4 viskozita 13"

Zbytek produktu v sušině: do 24 %

Granulometrie Od 6 do 7 mikronů

Stupeň lesku 9

Tloušťka 2 vrstev 12 mikronů

Tloušťka 4 vrstvy 30 mikronů

Teplotní odolnost do 500 °C



PRO-TECH aerosol s.r.o. Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec
tel +420 515 268 271, +420 739 094 827 prodej.protech@gmail.com

TECHNICKÝ LIST

ZINEK TMAVÝ kód: 400/2895

Říjen 2022

Doby sušení:

Mimo prach 10 minut

Na dotek 20 minut

Do hloubky: 24 hodin

Pigmenty: odolné proti světlu a neobsahují olovo

Pojivo: modifikovaný akrylát

Aplikace: stříkáním

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost (ať už explicitní či implicitní) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.