



PRO-TECH aerosol s.r.o. Vrbovec 273, 671 24 Vrbovec
tel +420 515 268 271, +420 739 094 827 prodej.protech@gmail.com

TECHNICKÝ LIST

ZINEK SVĚTLÝ MATNÝ 400/3010
EAN: 8595642501951

Únor 2023



VLASTNOSTI PRODUKTU:

Jednosložkový organický prostředek k zinkování za studena na akrylové bázi s vysokou účinností proti korozi. Jeho vyrovnané složení obsahující čistý zinek, hliník a anorganické dilatační pigmenty dávají výrobku velmi světlé zabarvení s matovým efektem. Vykazuje značnou přilnavost ke kovům a používá se jako finální úprava, nicméně je přetíratelný. Schne tak rychle, že ošetřený kus může být téměř ihned dále upravován. Používá se k finálnímu dokončování nebo ochraně galvanizovaných součástí proti oxidaci, a to zábradlí, brán, rýn a veškerých součástí, ke kterým se hodí velmi světlá, ale matová úprava.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Aplikovaný povrch musí být čistý, odmaštěný, suchý a zbavený prachu. Výrobek dobře protřepejte, dokud se uvnitř neuvolní kovové kuličky. Nádobku držte ve svislé poloze a aplikujte ve vzdálenosti 25-30 cm. Nanášejte 1-2 vrstvy křížovým nástřikem.

Po aplikaci obraťte nádobku dnem vzhůru a několikrát stlačte ventilek pro jeho vyčištění. Doba schnutí: na povrchu do 10 minut, na dotyk 20 minut, celkové do 24 hodin. Spotřebujte max. do 10 let od data výroby uvedeném na dně nádoby. Prázdné obaly po důkladném vyprázdnění odevzdejte na místo určené ke shromažďování nebezpečného odpadu. Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5 – 2 m² v závislosti na druhu použitého podkladu.

SPECIFIKACE:

Válcovitá nádoba 15 bar

Obsah

Vzhled

Barva

Zápach

Hustota při 20 ° C

Tlak při 20 ° C

Tlak při 50 ° C

Bod vzplanutí

Obsah zinku v sušině:

Obsah zinkového zbytku prachu v láhvi:

Teplotní odolnost:

Doba schnutí:

Mimo prach

Na dotek

Hloubkové schnutí:

400 ml

Plechovka obsahující kapalinu pod tlakem

typický

Charakteristická rozpouštědla

0,75 ÷ 0,80 g / ml

4,0 ± 0,5 bar

8,0 ± 0,5 bar

pod 0 ° C

8%

27%

do 180°C

10 minut

20 minut

24 hodin

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost (ať už explicitní či implicitní) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, ať už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považovány jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.