

TEHO WINDOW PAINT

ochrana dřeva

POPIS

Pololesklá tixotropní olejová barva na dřevo v exteriéru. Vyniká vlastnostmi, jako je odolnost povětrnostním vlivům, flexibilita, dlouhá životnost.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Dřevěné obložení domů, dveře, okna, zahradní altány a jiné stavby. Teho Windows Paint lze použít na povrchy dříve natírané alkydovými barvami nebo lazurami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny objemově: cca 65% dle odstínu
Hustota: 1.2 kg/l
Báze A a C

Tónování

Dostupná v odstínu bílém a ve většině odstínů podle Tikkurila Facade Color Collection.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, prachu, oleje, vosku, rzi a volných částic. Použijte vhodné prostředky Tikkurila na odstranění plísní a nečistot. Vytmelte praskliny, spoje díry po hřebících vhodným tmelem. Lesklé a hladké povrchy před aplikací zdrsňte. Zajistěte aby byl celý povrch pečlivě připraven před základním i vrchním nátěrem.

Upozornění! Diskolorace zvláště u světlých odstínů se může projevit na místech kde jsou suky a smolná místa. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě povrchu u takových dřevin jako je Dub, Buk, Cedr, Teak, Mahagon nebo Idigbo a jiné tropické dřeviny. Ty mají zvýšený obsah olejů, ve vodě rozpustných taninů které pak mohou ovlivnit schnutí, vytvrzení a přilnavost nátěru.

Napuštění

Dříve nenatřené dřevo opatřete celoplošným nátěrem napouštědlem Valtti Báze. Na dřevo které obsahuje látky které by mohly prosáknout nátěrem použijte základní barvu Otex. Kovové části jako spojovací materiál nebo kování opatřete základním nátěrem - barvou Rostex Super. Upozornění: Nátěr napouštědlem Valtti Báze by měl být proveden vždy pokud nebylo dřevo tlakově impregnováno dodavatelem. Aplikujte hojně ve směru let.

APLIKACE

Štětcem, stříkáním nebo máčením.
Pro tlakové stříkání použijte trysku 0.009"/0.013"
Ředění: v případě potřeby do 5% ředidlem 1050.

Výrobce:

TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41,
Fax: + 358 9 8577 6911

Distributor:

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
e-mail: puplus@puplus.cz
Tel./fax.: + 420 577 100 249

TEHO WINDOW PAINT

ochrana dřeva

Podmínky k nanášení	Všechny povrchy musí být suché, vlhkost dřeva pod 20% a teplota vzduchu min. +5°C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
Nanášení	Před použitím Valtti Teho důkladně promíchejte. Nanášejte ve dvou nátěrech ve směru let.
Vydatnost	Hladké dřevo: 8-10 m ² /litr v jedné vrstvě. Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech jako struktura a savost povrchu, jeho vlhkost nebo metoda aplikace.
Doba schnutí	Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: na dotek cca po 4-8 hodinách další nátěr po 24 hodinách.
Čištění nástrojů	Štětce a nástroje čistit vodou okamžitě po ukončení práce.
Údržba	Povrch dosahuje konečné tvrdosti za normálních okolností cca po 4 týdnech. Během této doby jej lze čistit pouze měkkým kartáčem, navlhčeným hadříkem, nebo mopem. Poté lze s úspěchem používat k čištění prostředek Huoltopesu. Normálně se ředí vodou (1 díl koncentráту ku 10-ti dílům vody). Pro odstranění silného znečištění použijte poměr ředění 1:1. V závislosti na míře zátěže a klimatických podmínkách jeden nátěr Teho Window Paint obvykle postačí jako údržbový nátěr po 5 letech.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s místními předpisy. Tekuté zbytky zneškodněte v souladu s místními předpisy.
Bezpečnost Práce Podle nařízení EU 99/45/EC	Obsahuje: benzín hydrogenovaný těžký, Tolylylfuanid <1%, methylethylketoxime a soli kobaltu R 10 Hořlavý R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat alergickou reakci.
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	ADR/RID Chraňte před mrazem!