

MOTIP Wheel spray

Technické informace



Ocelové a jiné ráfky a kryty kol svého vozu obnovíte a opravíte pomocí barvy na disky kol MOTIP WHEEL SPRAY. WHEEL SPRAY je rychleschnoucí akrylová barva s dlouhotrvajícím leskem, která výborně kryje, má vynikající přilnavost a skvělou tvrdost povrchu. Je odolná vůči benzínu, chemikáliím, povětrnostním vlivům, UV záření a nebledne. Brava je odolná proti opotřebení a poškrábání.

Objednací číslo: 04003, 04008, 04010, 04018, 04019, 04007, 900104

Kvalita & vlastnosti

Odolný proti UV záření, nebledne
Rychleschnoucí
Skvěle kryje
Odolný vůči benzínu, chemikáliím a vlivům počasí
Skvělá tvrdost povrchu
Dlouhotrvající lesk
Odolný proti opotřebení a poškrábání
Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Speciální kombinovaná pryskyřice

Název barvy:

- Bílá
- Zlatá
- Šedá
- Černá
- Stříbrná

Vůně: Jellemző

Stupeň lesku:

- lesklý, >75
- matný, 10 ±2

Vydatnost: 500 ML – 4 - 5 m²

Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min

Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min

Úplné vyschnutí: 120 min

Přetíratelné: 120 min

Povrchy: Steel and light metal rims and hubcaps.

Minimální provozní teplota: 10 °C

Maximální provozní teplota: 25 °C

Bod vzplanutí:

- n.a.
- 27 °C

Teplotní odpor: 110 °C

Stabilita při skladování:

- 10 y
- 5 y

Obsah:

- 500 ML
- 12 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu (zrnitost 600). Naneste vrstvu MOTIP PRIMERu vhodného pro daný povrch. Po zaschnutí opět jemně zbruste základní vrstvu.

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice a jiné nedokonalosti povrchu. Aerosol by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25°C.

Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.

Lak nanášejte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.

Pro dosažení vysokého lesku naneste závěrečnou vrstvu MOTIP CLEAR COAT v lesku.

Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.